

مشخصات ژئوتکستایل پلی استر بی بافت

وزن واحد سطح							واحد	روش آزمون براساس استاندارد	مشخصات
۱۰۰۰	۸۰۰	۷۰۰	۵۰۰	۴۰۰	۳۰۰	۲۰۰	g/m ²	D5261	وزن واحد سطح
2.04	1.92	1.83	1.42	1.29	0.88	0.81	KN	D4632	استحکام کششی چنگکی
169	158	151	135	117	105	92	%	D4632	ازدیاد طول چنگکی
0.96	0.83	0.74	0.67	0.63	0.57	0.51	KN	D4533	استحکام پارگی ذوذنقه ای
1.14	1.09	0.98	0.66	0.47	0.32	0.29	KN	D4833	مقاومت در برابر سوراخ شدگی

مشخصات ژئوتکستایل پلی پروپیلن بی بافت

وزن واحد سطح							واحد	روش آزمون براساس استاندارد	مشخصات	
۱۰۰۰	۸۰۰	۷۰۰	542	۵۰۰	۴۰۰	340	300	g/m ²	D5261	وزن واحد سطح
2.25	2.14	2.05	1.88	1.6	1.45	1.14	1.1	KN	D4632	استحکام کششی چنگکی
148	142	139	118	111	98	70	50	%	D4632	ازدیاد طول چنگکی
0.96	0.85	0.77	0.64	0.62	0.59	0.55	0.39	KN	D4533	استحکام پارگی ذوذنقه ای
1.41	1.31	1.18	0.85	0.77	0.7	0.59	0.43	KN	D4833	مقاومت در برابر سوراخ شدگی
۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	%	D7238	مقاومت UV